

VerfBestelSite.nl

Productinformatie



Vloercoating

Decoratieve slijtvaste vloerafwerking

Kras- en slijtvaste bescherming en verfraaiing van diverse ondergronden voor zowel binnen als buiten.

Omschrijving:

AFINOL Vloercoating is een decoratieve coating op basis van polyurethaan gemodificeerd alkydhars voor binnen- en buitengebruik. Vloercoating heeft een hoge zijdeglans van ca. 70 GU (gloss units).

Vloercoating wordt toegepast als decoratie en bescherming voor onder andere metaal, hout en steenachtige ondergronden. Bij uitstek geschikt voor keukens (deurtjes), houten vloeren, vloeren in garages/schuren en muren in hondenkennels en melkstallen.

Eigenschappen:

- Decoratieve slijtvaste vloerafwerking.
- Binnen / Buiten toepassing.
- Goed UV bestendig.
- Filmvormend.
- Kras-, stoot- & slijtvast.
- Eenvoudig te reinigen.
- Goede hechting.

Glans:

Hoge zijdeglans

Kleur:

Leverbaar in de standaard AFINOL kleuren:

- Standaard Wit
- Gebroken Wit
- Licht Grijs
- Grijs
- Leisteen Grijs
- Diepzwart
- Grijsblauw
- Cobaltblauw
- Lichtgroen
- Dennengroen
- Bruinrood

Tevens ook leverbaar in de meest voorkomende mengkleuren (o.a. RAL, NCS).

Artikelcode:

179.BAxx.xxxx

Verpakking:

INHOUD:	750 ml	2,5 ltr	5 ltr	20 ltr
Code	0007	0025	0050	0200
Verpakking	Blik	Blik	Blik	Blik
VPE	4 x 0,75	1 x 2,5	1 x 5,0	1 x 20
APP	504	165	100	22

VPE: Verpakkingseenheid.

APP: Aantal verpakkingen per pallet.

Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg.



ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Toe te passen op voorbehandelde steenachtige, hout en metalen ondergronden.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed roeren.

Houten vloeren:

- Totaal 3 lagen aanbrengen.
- 1^e laag circa 5 - 10% verdunnen
- 2^e en 3^e laag onverdund aanbrengen.

Steenachtige vloeren (onbehandeld, al dan niet afgevlinderd):

- Totaal 3 lagen aanbrengen.
- 1^e laag circa 10 – 20% % verdunnen,
- 2^e en 3^e laag eventueel tot 5% verdunnen.

Muren:

- Totaal 2 lagen aanbrengen.
- Eventueel 1^e laag tot 20% verdunnen (afhankelijk van de ondergrond),
- 2^e laag eventueel tot 5% verdunnen.

Applicatie: Kwast, roller of spuit.

Verwerkingstemperatuur: +5° C tot +25 °C.

RV maximaal: 80%

Theoretisch rendement: Circa 6 – 8 m² per liter.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.

Verdunning: Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie verdunnen met wasbenzine.

Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine.



PRODUCTINFORMATIE

Basis:	Op basis van polyurethaan gemodificeerd alkydhars.	
Droging bij 20 °C	Stofdroog na circa 6 uur*	
R.V. < 80%:	Overschilderbaar na circa 24 uur*	
	*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.	
Glansgraad 60°:	Circa 70 GU (gloss units).	
Dichtheid:	0,94 – 1,16 g/ cm ³	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vaste stof:	Circa 50 vol. %	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Viscositeit:	600 – 1.00 mPa.s bij 20°C	<i>Afhankelijk van de kleur</i>
Vlampunt:	> 60 °C	
UV-Bestendigheid	Goed UV bestendig	
Duurzaamheid:	6 – 8 jaar	
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar.	
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.	
Uitgiftedatum:	juli 2020	

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.



Verffabriek OAF Holland B.V.
De Meente 13 8121 EV Olst
T: +31 (0)570 - 56 38 38
M: info@oafholland.nl

VerfBestelSite.nl

Productinformatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl