

Holdbar PVC-Vloer Coating en PVC-Vloer Topcoating

Handleiding

Inhoud

Belangrijke informatie voordat u begint	1
Minimale temperatuur en luchtvochtigheid	1
Goed ventileren	1
Vloerverwarming uitschakelen	2
De potlife: verwerkingstijd na het mengen	2
Stappen voor het aanbrengen	2
Mengen Holdbar PVC-Vloer Coating en PVC-Vloer Topcoating	3
De potlife: verwerkingstijden	3

Belangrijke informatie voordat u begint

Minimale temperatuur en luchtvochtigheid

Voor een goede uitharding van de coating is het belangrijk dat tijdens en minimaal 4 uur na het aanbrengen van de coating de temperatuur minimaal 12°C (het liefst tussen de 15 en 25°C) is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 75%. De temperatuur van de ondergrond dient minimaal 8°C te zijn.

Bij lagere temperaturen adviseren wij de ruimte waar de coating wordt aangebracht minimaal 24 uur van tevoren op te warmen zodat ook de vloer op temperatuur kan komen. Het verwarmen van de ruimte kan bijvoorbeeld door middel van centrale verwarming of een elektrische heater.

Goed ventileren

Zorg voor goede ventilatie tijdens en minimaal 8 uur na het aanbrengen van de coating. Indien er niet goed geventileerd wordt zal de luchtvochtigheid te hoog zijn. Dit kan verstoringen veroorzaken in de uitharding van de coating. Let daarbij wel op dat de temperatuur niet te laag wordt. Laat de verwarming aan staan indien nodig!

Vloerverwarming uitschakelen

Indien er een vloerverwarming aanwezig is, dan dient deze 24 uur voor het aanbrengen te worden uitgeschakeld en mag 5 dagen na het aanbrengen weer worden ingeschakeld.

De potlife: verwerkingstijd na het mengen

Holdbar PVC-Vloer Coating en Holdbar PVC-Vloer Topcoating zijn 2 componenten coatings. Dat betekent dat u sets van 2 blikken, de 2 componenten, geleverd krijgt. Deze 2 componenten dienen vlak voor gebruik [met elkaar vermengt](#) te worden. Na het mengen heeft u een bepaalde tijd, de [potlife](#), om de coating aan te brengen. Is de potlife verstreken, dan mag de coating niet meer verwerkt worden. Om deze reden adviseren wij voor elke laag een aparte verpakking (een set) te bestellen.

***Rekenvoorbeeld:** U heeft een oppervlakte van 40 m². U brengt 2 lagen Holdbar PVC-Vloer Coating aan. Het verbruik per m² is 120 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: 40 m² x 0,12 Kg = 4,8 Kg. U bestelt in dit geval 2 x 5 Kg voor 2 lagen.



Stappen voor het aanbrengen

1. Maak de PVC-Vloer stofvrij door middel van een stofzuiger.
2. Reinigen de PVC-Vloer grondig met Ruwol Surface Cleaner. Verdun Ruwol Surface Cleaner maximaal 1 op 10 met water.
3. Schuur de PVC-Vloer licht op met een schuurpad. Schuur niet te veel, mat schuren is voldoende.
4. Maak de PVC-Vloer nogmaals stofvrij door middel van een stofzuiger.
5. Indien stofvrij en schoon, 1 laag Holdbar PVC-Vloer Coating aanbrengen.
6. Na 4 tot 48 uur wederom 1 laag Holdbar PVC-Vloercoating aanbrengen.
7. Na 4 tot 48 uur 1 laag Holdbar PVC-Vloer Topcoating aanbrengen.

U heeft nodig:

- Ruwol Surface Cleaner
- Verfmixer
- Holdbar PVC-Vloercoating
- Holdbar PVC-Vloer Topcoating
- Rollers
- Beugel voor rollers
- Kwasten (voor de randen)
- Afplakband
- Boormachine
- Verfemmer met rooster
- Schildershandschoenen

Mengen Holdbar PVC-Vloer Coating en PVC-Vloer Topcoating

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het mechanisch, bijvoorbeeld met een verfmixer op een boormachine, gedurende 1 minuut. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. Laat vervolgens het mengsel 5 minuten staan en roer het nog even goed door. De coating kan nu worden aangebracht.

De potlife: verwerkingstijden

Potlife Holdbar PVC-Vloer Coating: 3 uur bij 20°C

Potlife Holdbar PVC-Vloer Topcoating: 3 uur bij 20°C